

产品数据表

Sikaflex® 11HP

单组分聚氨酯密封胶/胶粘剂

产品描述

Sikaflex® 11HP是单组分高模量聚氨酯结构密封胶，湿气固化，适用于户内外使用。

适用范围

Sikaflex® 11HP适用于建筑接缝的密封与粘接，尤其适合于中低位移接缝。如钢结构弹性粘接、地面与墙面、楼梯与墙面、管道及通风系统、金属与木质建筑等接缝的密封与粘接。

产品特性

单组分、即用型
施工性优异
与多种材料粘结良好
抗撕裂性优异
可涂敷涂料、可打磨

认证及标准

JCT 881 20HM

产品信息

化学成分	单组分聚氨酯密封胶、湿气固化	
包装	600 ml 软管, 20支/箱	
颜色	白色、灰色、黑色	
保质期	原包装密闭保存，满足存储条件的质保期 软管12个月	
存储条件	干燥、避光存储 存储温度：+5 °C--+25 °C.	
密度	~ 1.30 kg/l	(ISO 1183-1)

技术信息

邵A硬度	~ 39 (固化28天后)	(ISO 868)
断裂延伸率	~ 300 %	(ISO 37)
弹性恢复率	~ 70 %	(ISO 7389)
撕裂强度	~ 7.0 N/mm	(ISO 34)
弹性模量	>0.50 N/mm ² 60% 拉伸 (23 °C)	(ISO 8339)

接缝宽度需综合考虑接缝的位移需求及密封胶的位移能力。
 接缝宽度控制在10mm--35 mm。接缝深度控制在8mm-15 mm。
 最佳的宽深比维持在2:1 (典型接缝尺寸请参考以下表格)。
 正式施工前, 需遵循当地规范合理设计接缝尺寸。
 设计时需综合考虑建筑结构类型、构件尺寸、构件技术特性、密封胶特性以及接缝暴露外部环境条件等因素。
 施工结束后, 接缝通常是不可更改的。
 如有疑问, 请联系西卡技术部门。

施工信息

接缝宽度	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
接缝深度	8mm	8mm	10mm	12mm	15mm
缝长/600ml	~7.5m	~4.5m	~2.5m	~1.6m	~1.3m

闭孔、PE材质泡沫棒

~ 0 mm (20 mm 测试槽, 50 °C)

(ISO 7390)

+5 °C--+35 °C

+5 °C-- +35 °C, 至少高于露点3 °C

~ 4 mm/24 小时 (23 °C / 50% r.h.)

(CQP 049-2)

~ 60 分钟(23 °C / 50% r.h.)

(CQP 019-1)

应用指南

被粘结材料处理

粘结面应洁净、干燥、坚实均质、无油脂、灰尘等污染物；无松动、破裂的颗粒；水泥浮浆必须被清除。
 请遵循以下底涂或前处理建议：

非多孔性材质

金属、涂层等应用细砂纸打磨并使用浸有 Sika®Aktivator-205 的干净毛巾/布来清洁活化基面，干燥时间为10分钟；而后用刷子涂刷底涂Sika® Primer-3 N，干燥时间为30分钟（最多可等待8小时）。

多孔性材质

混凝土、发泡混凝土、水泥基抹灰、砂浆和砖块
 建议使用Sika® Primer-3 N底涂处理，底涂干燥时间为30分钟（最多可等待8小时）。
 有关底涂的应用特性请参考对应产品最新的产品数据表。

上述推荐只是概况说明，具体应用需要针对项目实际使用的材料预先进行粘结性测试。更详细信息请联系西卡技术部。

注意：底涂主要功能为促进粘结，不能替代清洁剂的作用，也无法显著增强被粘结材料的表面强度。

Sikaflex® 11HP是即用式密封胶。
被粘结材料处理完毕后，将背衬材料塞入接缝至适当深度。如果需要，请涂敷底涂。
将Sikaflex® 11HP软管填入胶枪，确保密封胶在挤入接缝的过程中与两侧完全接触并尽量避免气泡裹入。
接缝修整过程中使用工具将密封胶压实以确保与被粘结材料的良好接触。
使用保护胶带可确保接缝的美观整洁。在密封胶表干时间前请撕除保护胶带。

工具清洁

未固化的密封胶可使用Sika® Remover-208或Sika® Top-Clean T清除。一旦固化，只能用机械方法去除。

施工要点/限制

完全固化后的Sikaflex® 11HP表面可喷漆。
建议预先进行涂料的兼容性测试，若密封胶固化后能取良好涂敷效果，说明其与涂料兼容性良好。
请注意非弹性的涂料将损害密封胶的弹性，导致漆面的开裂。
Sikaflex® 11HP暴露于化学品、高温、紫外线时表面颜色可能发生变化（特别是白色产品），该类颜色变化不会对密封胶的防水性能和耐久性构成影响。
Sikaflex® 11HP不建议用在沥青、天然橡胶、EPDM橡胶或其他可能渗出油、增塑剂或溶剂的建材上。
Sikaflex® 11HP不适用于游泳池等长期泡水的密封应用。
不要把未固化的Sikaflex® 11HP暴露于或混合于可能与异氰酸酯反应的基面上，尤其是醇类环境。包含在稀释剂、溶剂、清洁剂和脱模剂等材料中的醇类物质可能中断或者阻止密封胶的固化反应。

更多资料

产品安全数据表 (SDS)

数据基础

本产品数据表描述的所有数据都是基于实验室测试。施工环境超出了我们的控制范围，实际测试数据可能会有所变化。

本地限制

各地区测试规范的不同可能导致本产品数据表的差异性，请联系西卡当地公司技术部索取相关产品说明。

生态、健康及安全

有关安全操作、存储及废弃处理的信息，请查询产品安全数据表查询物理、生态、毒理及其他安全信息。

法律申明

当产品在正常的条件被正确储存、处理、施工时，西卡公司所提供的信息和根据实际情况给予的施工处理建议都是基于西卡公司对其目前的知识经验和良好信心。实际应用中，由于所用的物料、基材和实际现场条件的不同，因此不能由此处的信息或任何书面的推荐或其它任何建议而推断出西卡公司对其产品的商品性和对特殊用途的适用性做出任何担保和承担任何法律责任。产品的用户应测试产品是否适合于其应用及使用目的。西卡保留改变其产品性质的权利。应尊重第三者的使用权。所有订单需遵循目前的销售和付运条款。使用者应参考有关产品说明书的最新版，如果需求，西卡公司可根据需求提供。

目标市场：密封与粘接

产品数据表
Sikaflex® 11HP
2017.06版本

4/4

全国服务热线：400 8877 932
产品咨询：020-38804199
13808841420
E-mail：sikadg@gzdg.com

BUILDING TRUST

